

BP100.77.XXXX

Fondo Pigmentado PU

Ficha Técnica

Características Generales													
<ul style="list-style-type: none"> Buena Adherencia Excelente Cubrición 	<ul style="list-style-type: none"> Excelente Lijabilidad Especial para DM 												
<p><i>Áreas de Aplicación</i> : Se puede utilizar en todas las superficies de madera y DM, destinadas a uso interior.</p> <p><i>Métodos de Aplicación</i> : Con Pistola</p>													
Ratios de Mezcla													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Por Peso (Kg)</th> <th>Por Volumen (lt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BP100.77.XXXX Fondo PU</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>HP905 Catalizador</td> <td>33</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>TP100 Disolvente</td> <td>10-20</td> <td>10-20</td> </tr> </tbody> </table>		Por Peso (Kg)	Por Volumen (lt)	BP100.77.XXXX Fondo PU	100	100	HP905 Catalizador	33	50	TP100 Disolvente	10-20	10-20
	Por Peso (Kg)	Por Volumen (lt)											
BP100.77.XXXX Fondo PU	100	100											
HP905 Catalizador	33	50											
TP100 Disolvente	10-20	10-20											
Especificaciones Técnicas													
Contenido en Sólidos (%)	75 ± 1 Componente A 28 ± 1 Componente B 63 ± 1 Mezcla												
Densidad (Kg/lt)	1,45±0,03 Componente A 0,965±0,03 Componente B												
Viscosidad (KU a 25°C)	100-105" Componente A												
Secado	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Al Aire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toque Seco</td> <td>35 - 45 min</td> </tr> <tr> <td>Para Lijar</td> <td>12 horas</td> </tr> </tbody> </table>		Al Aire	Toque Seco	35 - 45 min	Para Lijar	12 horas						
	Al Aire												
Toque Seco	35 - 45 min												
Para Lijar	12 horas												
Pot Life	3 horas												
Vida del Producto	Si se almacena apropiadamente, el producto puede durar 12 meses. Antes de usar comprobar la homogeneidad y mezclar bien.												
Catalizadores y disolvente Alternativos													
•													
Información sobre la aplicación													
• <i>Cantidad a aplicar</i> : min. 100 gr/m ² - max 150 gr/m ² por capa													
Observaciones Generales													
<ul style="list-style-type: none"> Rendimiento : 9 - 11 m²/lt . Aplicar en superficies limpias, lijadas y que estén libres de polvo. Aplicar 2 o 3 capas y esperar como mínimo 1 hora y máximo 4 horas entre capas. Esperar 16 horas para aplicar el acabado 													