

SOLIDO COLOR P330H

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TÉCNOLOGIA

PU Alquídico

TIPO DE PRODUCTO

Primer

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación blanca 2K, PU alquídico, base disolvente, con excelente poder cubriente, especialmente formulada para aplicación horizontal, que produce una superficie lisa.

- buena capacidad de relleno
- excelente poder de cubrición
- alta flexibilidad
- poros cerrados
- amarillamiento moderado



COLOR

Blanco

20 KG

VIDA ÚTIL

24 meses

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

CONTENIDO SOLIDO

73.7 ± 1%

DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

1.42 ± 1%

VISSCOSIDAD DE ENTREGA

55 ± 10 seg. en DIN 8mm

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

	Superficies de madera en bruto.	P120, P150, P180
	Maderas exóticas / maderas ricas en extractivos Madera o MDF en cuartos húmedos	Pre-tratar con Solido SIS130

ENDURECEDOR (EN PESO)

HPU6202	50%	hasta 3h
---------	-----	----------

DILUIR

TPU9201-M

TPU9303-S

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación por pulverización airmix/airless, aplicación por pulverización de alta/baja presión

APLICACIÓN

Presión de pulverización (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Tamaño de boquilla (mm)	2.0 - 2.5	0.33 - 0.38
Diluyente a añadir (%)	20-35	20-35
Viscosidad de aplicación DIN 4 mm (seg.)	14 - 16	14 - 16
Grosor de la Capa (g/m²)	120-140	120-140

TIEMPO DE SECADO @ 20°C

Seco al polvo	Al menos 20 minutos
Seco al tacto	Al menos 1 horas
Lijable	Al menos 12 horas

AkzoNobel